



Granol'therm GFA

Flèche de tissage

Domaine d'application

Couche de renforcement pour systèmes de crépi et d'isolation de façades pour le bâtiment

Composition

Treillis en verre textile (fibre de verre électrique) avec apprêtage spécifique pour résistance à l'éraillage / stabilité dimensionnelle et résistance aux alcalis; treillis imputrescible

Caractéristiques techniques

Type de structure de surface	Tissage en armure de gaze
Gamme de grammage en g/m ² (tissage brut)	126 ± 5
Gamme de grammage en g/m ² (impregné)	160 ± 5
Critères de solidité état a la livraison	d'après le test sur 28 jours ETAG004
Chaîne:	> 1750 N/5cm > 50% et > 1000 N/5cm
Trame	> 1750 N/5cm > 50% et > 1000 N/5cm
Maillage	4 x 4mm
Dimensions	50cm x 33cm

Conditionnement

Conditionnement par 50 pièces