



Regacryl

Peinture décorative - phase aqueuse.

Domaine d'application

Extérieur:

- Bétons conformes à la norme NF P 18-210 (Réf: DTU 23.1).
- Bétons ragréés avec Ragrecim ou Ragrefix.
- Enduit hydraulique conforme à la Norme NF P 15.201 (Réf. DTU 26.1) ou Cement'in C+G, C ou Meg.
- Enduits organiques : Granol KR, RP.

Intérieur:

- Béton conforme à la norme NF P 18-210 (réf. DTU 23.1) ou béton ragréé.
- Maçonnerie en briques, blocs en béton, silico-calcaires, ou béton cellulaire.
- Enduits hydrauliques tels que Granicem, Cement'in, Ragrefix, Ragrecim.
- Enduits organiques tels que Granol KR, RP.
- Sur supports à base de plâtre.

Composition

Regacryl est une dispersion à base de résine copolymère acrylique, de pigments, d'adjuvants et de charges inertes.
Produit non-toxique.

Propriétés

Regacryl est une peinture décorative en phase aqueuse pour murs extérieurs et intérieurs.
Regacryl possède une large gamme de coloris.

Préparation support

Ils devront être sains, propres, dépoussiérés et secs. Durant sa mise en oeuvre et pendant son durcissement, la température ambiante et celle du support ne peuvent être inférieures à 5°C ni supérieures à 30°C. On évitera d'appliquer la peinture sur un support en cours de dégel ou offrant un risque de gel dans les heures suivant sa mise en oeuvre.

Préparation mélange

Homogénéiser à l'aide d'une spatule. Selon l'absorption du support, la première couche sera diluée avec 5 à 10% d'eau et la deuxième avec 2 à 5%.

Application

Regacryl s'applique en deux couches à l'aide d'une brosse, d'un rouleau ou d'un pistolet de projection. Espacer les couches de 6 à 7 heures suivant températures et pourcentage hygrométrique de l'air. Nettoyage des outils à l'eau additionnée d'un détergent.

Consommation

≥ 400 g/m² en deux couches.

Regacryl

Peinture décorative - phase aqueuse.

Caractéristiques techniques

Densité:	1,50 - 1,55 kg/dm ³
Extrait sec:	± 65%
Temps de séchage (hors d'eau):	30 à 60 min
Temps de séchage (sec):	5 h
NF T 36-005 :	Famille I- Classe 7b2
NF T 34-722 :	D2

Conditionnement

Regacryl est conditionnée en seau plastique de 6, 12 ou 20 kg. La durée de conservation dans l'emballage d'origine à l'abri du gel et des fortes chaleurs est de 12 mois.

Remarque

Les travaux réalisés avec notre peinture devront respecter les règles de l'art en la matière devront être conformes aux prescriptions du Centre Scientifique et Technique de la construction (CSTC) et à la norme française NF P74-201 Réf: DTU n° 59.1.

Classification

Famille I, Classe 7b2 suivant la norme NF T 36-005. Conforme aux prescriptions de la norme NFP 74-201, réf DTU 59.1.

COV valeur limite en EU pour ce produit (cat A/c WB) : 40 gr/L.

Ce produit contient au maximum 40 gr/L COV.