



Granicem Hiver

Enduit de façade monocouche à prise rapide

Domaine d'application

Granicem Hiver peut être appliqué manuellement ou mécaniquement sur des supports de même nature que ceux sur lesquels on utilise les enduits traditionnels hydrauliques, c'est à dire principalement:

- Maçonneries de parpaings ou briques conforme à la norme NF XP 10-202 Réf: DTU 20.1.
- Béton banché conforme à la norme NF P 18.210 (réf: DTU 23.1).
- Enduit hydraulique conforme à la norme NF P 15.201 (réf: DTU 26.1).
- Gobetis (Cement'in P).

L'enduit Granicem Hiver peut être utilisé tant en rénovation qu'en constructions neuves.

L'enduit Granicem Hiver peut être appliqué directement sur le support, selon la technique "monocouche".

Composition

Granicem Hiver est un mélange en usine de ciment Portland blanc, chaux aérienne, de sables de rivière calibrés, d'additifs et d'adjuvants.

Propriétés

Granicem Hiver est un enduit monocouche teinté, prêt à gâcher, destiné à l'imperméabilisation et à la décoration des façades.

Granicem Hiver est disponible en 48 coloris (voir nuancier). Toute autre teinte est disponible sur demande.

Préparation support

Les supports doivent être stables, sains, propres et dépoussiérés, exempts de toutes traces de matière organique.

Granicem Hiver peut être appliqué directement sur le support.

Les murs hétérogènes seront au préalable recouverts de l'enduit d'accrochage Cement'in C et les bétons lisses seront traités préalablement à l'aide de Betoprim.

En rénovation, il est recommandé d'appliquer 7 jours avant du Cement'in C, Cement'in C+G ou du Cementin MEG pour dresser le support.

Par temps chaud, venteux ou sec, les supports doivent être humidifiés quelques heures avant l'application de l'enduit. Dans le cas de supports poreux et absorbants, ils seront humidifiés la veille.

Durant la pose du mortier, et durant sa phase de durcissement, la température ambiante, ainsi que celle du support ne peut être inférieure à 5°C, ni supérieure à 30°C.

On évitera d'appliquer l'enduit sur une paroi gelée, en cours de dégel ou pouvant être soumise au gel dans les heures suivant l'application.

Préparation mélange

Mélanger mécaniquement dans une auge, en bétonnière ou en machine à projeter.

Maintenir un temps de malaxage constant tout au long du chantier et respecter le dosage en eau: 5 à 6 litres d'eau par sac de 30 kg de Granicem Hiver.

Temps d'utilisation: ± 1 heure

L'enduit raidi par un début de prise ne pourra être ni remalaxé ni réutilisé.

Granicem Hiver

Enduit de façade monocouche à prise rapide

Application

Mise en oeuvre sur maçonnerie:

1. Finition aspect projeté et aspect écrasé

L'épaisseur minimale de la première passe devra être de 10 mm en tous points de l'enduit.

On laissera "tirer" cette passe avant de réaliser le grain, qui sera obtenu par la projection d'une deuxième passe d'une épaisseur de 3 à 5 mm. L'aspect écrasé s'obtiendra en passant une taloche souple sur les crêtes de l'enduit encore frais.

2. Finition grattée

L'enduit est appliqué en 1 ou 2 passes d'épaisseur totale moyenne de 15 mm, puis dressé, réglé, serré à l'aide d'un couteau à enduire. Lorsque l'enduit commence à durcir, il sera gratté uniformément à l'aide d'une taloche à pointes ou un gratton. Après finition l'épaisseur totale sera de 12 mm minimum.

3. Finition talochée

On projettera une première passe d'une épaisseur de minimum 8 à 10 mm. Après un délai d'attente de ± 2 heures, on projettera une deuxième passe d'une épaisseur de ± 5 mm, qui sera réglée et dressée au couteau à enduire. Dès que l'enduit aura durci l'on procédera à la finition à l'aide d'une taloche.

Mise en oeuvre sur béton ou enduits:

L'enduit est alors appliqué en décoration.

L'épaisseur finale sera de 7 à 8 mm.

Quel que soit l'aspect de finition, l'application se fera toujours en deux passes sur béton.

La mise en oeuvre devra respecter "les conditions générales de mise en oeuvre des enduits monocouche d'imperméabilisation" Cahier du CSTB 2669-2.

Consommation

Pour une finition de 13 mm:

Projeté ± 22 kg/m²

Gratté ± 25 kg/m²

Taloché ± 22 kg/m²

Caractéristiques techniques

Granulométrie:	0 - 1,5 mm
Masse volumique :	± 1500 kg/m ³
Module d'élasticité:	± 9000 MPa
Résistance à la flexion:	$\geq 2,0$ MPa
Rétention d'eau:	± 93 %
Capillarité:	W2

Conditionnement

Granicem Hiver est conditionné en sacs de 30 kg sur palettes Euro housées de 1260 kg.

La durée de conservation dans l'emballage d'origine et à l'abri de l'humidité est de 12 mois.

Classification

Conforme à la norme EN 998-1 Mortier d'enduit OC.

Conforme au DTU 26.1 Avril 2008.