



MORTIER TOUS TRAVAUX

Mortier de maçonnerie d'usage courant sur recette

+ AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES :

- Prêt à gâcher
- Facilité de mise en œuvre
- Grain fin
- Excellente adhérence

CLASSIFICATION : M 5 SELON EN 998-2



Fiche technique

2 juin 2025

Mortier Tous Travaux est un mortier industriel, sec, à base de ciment, prêt à gâcher, d'usage courant (type G selon EN 9982) pour tous les travaux de maçonnerie avec une épaisseur de joint de 8 à 15 mm.

CONDITIONNEMENT

- Sac de 30 kg *

* Conservation : 1 an, emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Mélange sec de ciment, de granulats et d'additions.

UTILISATION

Pour tous les travaux de maçonneries en briques, en blocs de béton, en pierres silico-calcaires, aussi bien pour des nouvelles constructions que pour la rénovation, à l'extérieur comme à l'intérieur.

PERFORMANCES

Réaction au feu : Classe A1

RÉSISTANCES MÉCANIQUES EN COMPRESSION (EN MPA)

28 jours $\geq$ 5 MPa

Mise en oeuvre

PRÉPARATION ET APPLICATION DU MORTIER

- Mélanger le Mortier Tous Travaux, de préférence mécaniquement jusqu'à l'obtention d'une consistance homogène sans grumeaux avec $\pm 14\%$ d'eau propre (environ 4.2L par sac de 30kg).
- Traiter le mortier mélangé dans les 2h environ .

CONDITIONS D'UTILISATION

Les précautions de mise en œuvre courantes sont :

- Protection contre le gel.
- Travailler entre + 5°C et + 30°C.

• Tout malaxage ou remouillage après raidissement est interdit.

• Protection contre la dessiccation (vent, soleil), et le délavage (pluies battantes).

• Utilisation du mortier sur supports gelés ou en cours de dégel interdite.

PRECAUTION D'EMPLOI

Produit à base de ciment : utilisation de gants et de masque recommandée.

La fiche donnée sécurité est disponible sur demande ou sur www.cantillana.fr.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Taux de gâchage 14%, dosage en eau recommandé environ 4.2L par sac de 30kg
- Granulométrie 0/2 mm.
- Type de granulat Silico-calcaires (conforme à EN 13139).
- Type de ciment utilisé (ou composition) : mélange de ciment Portland conforme à l'EN 197-1.
- Masse volumique du mortier frais 1750 kg/m³

OPTIONS

- Accélérateur ou retardateur de prise
 - Hydrofuge de masse
- Pour tout autre conseil, contacter notre service commercial.



www.cantillana.fr