



GUNISEC FIN 30 XCII

Mortier projeté voie humide

+ AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES :

- ▀ Produit formulé avec une grande régularité industrielle
- ▀ Facilité de mise en oeuvre
- ▀ Formulation sur mesure, possible suivant cahier des charges
- ▀ Garantie fournisseur

CLASSIFICATION : NORMES DE RÉFÉRENCE : NF P 95-102, NF EN 14487-1



Fiche technique

16 février 2026

CONDITIONNEMENT

- Sac de 25 kg*
- Big bag (1 tonne)
- Vrac

* Conservation : 12 mois, emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Mélange sec de ciment et de sable destiné à être projeté par voie sèche.

UTILISATIONS

- Réalisation de parois ancrées, travaux de surcharge
- Remplissage de joints, colonnes de fondation
- Consolidation de fondations, talus, digues, rives
- Recouvrement et protection de tunnels, émissaires, tranchées, tuyaux
- Confortement de voûtes, poutres ou rechemisage de galerie

PERFORMANCES

Équivalences selon NF EN 206+A2/CN :
Classe de résistance : C30/37.
Classes d'exposition : X0, XC4, XS1, XD2, XF1, XA1.

RÉSISTANCES MÉCANIQUES EN COMPRESSION (EN MPA)

28 jours $\geq$ 37 MPa

Mise en oeuvre

PRÉPARATION ET APPLICATION DU BÉTON

Le sac alimente la machine à projeter qui transfère le produit vers la lance où la matière et l'eau se combinent pour être projetées sur le support.

CONDITION D'UTILISATION

Les précautions de mise en oeuvre courantes sont :

- Travailler entre + 5°C et 30°C

- Projection sur un support propre, sain et non gelé
- Protection contre la dessiccation (vent, soleil).

PRECAUTION D'EMPLOI

Produit à base de ciment : utilisation de gants et de masque recommandée. La fiche donnée sécurité est disponible sur **www.cantillana.fr** ou sur demande auprès de nos services techniques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : poudre grise.
- Granulométrie : 0/4 mm.
- Type de ciment utilisé (ou composition): CEM II 42.5 conforme à NF EN 197-1.
- Type de granulat Silico-calcaires (conforme à NF P 18-545).
- Dosage en ciment : $\pm$ 380 kg/ m³.

OPTIONS

- Fibres Polypropylène, métalliques, fonte inox.
 - Accélérateur de prise, hydrofuge
 - TechNoDust ; traitement de réduction de poussières.
- Pour tout autre conseil, *contacter notre service commercial.*

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

Guide technique ASQUAPRO.

www.cantillana.fr

