



Granol'therm DP 133

Polystyrène extrudé

Caractéristiques techniques

conductivité thermique	0,034 W/m.K
coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d'eau μ	80 - 160
résistance a la temperature	-50 tot 75°C
classe résistance au feu	E
Longueur	1250 mm
largeur	600 mm
Résistance à la compression	0,25 N/mm ²
Densité	+/- 40 kg/m ³