

# Gyps'in 1 PZ

Sous-enduit de plâtre allégé



## Domaine d'application

Gyps'in 1 PZ est une souscouche pour l'intérieur sur les maçonneries en briques, silicocalcaire, blocs de béton, béton cellulaire ou bétons banchés. Gyps'in 1 PZ est utilisé également pour le parachèvement de tous types de plafonds, tels que dalles pleines, hourdis préfabriqués, prédalles, ainsi que sur les supports métalliques d'enduit tels que Grip-latt, Stucanet, en respectant les préconisations de leurs fabricants.

## Composition

Gyps'in 1 PZ est un mélange homogène de plâtre fin naturel, de chaux hydratée, d'agréats allégés et d'adjuvants.

## Propriétés

Gyps'in 1 PZ est un enduit allégé à base de plâtre, prêt à gâcher, utilisé à la main ou par projection mécanique en couche de fond d'un enduit bicouche pour plafonnage intérieur.

## Préparation support

Les supports doivent être solides, propres, sains, exempts de poussières. Gyps'in 1 PZ ne sera jamais appliqué sur des supports en contact permanent avec l'humidité. Les supports non-absorbants reçoivent d'abord le primaire d'accrochage Betoprim afin d'assurer une bonne adhérence. Les supports poreux ou absorbants reçoivent l'impression Poroprim. Durant sa mise en oeuvre et pendant son durcissement, la température ambiante et celle du support ne peuvent être inférieures à 5° C ni supérieures à 30° C. On évitera d'appliquer le plâtre sur un support en cours de dégel ou offrant un risque de gel dans les heures suivant sa mise en oeuvre. En période hivernale, les locaux seront maintenus à une température supérieure à 5° C pendant environ 4 semaines.

## Préparation mélange

Verser la poudre dans de l'eau propre: 18 litres d'eau pour un sac de 25 kg. Mélanger à l'aide d'un fouet mécanique jusqu'à disparition complète des grumeaux. Lors de la projection mécanique du Gyps'in 1 PZ, verser la poudre dans la machine et régler le débit d'eau afin d'obtenir la consistance adéquate. Temps d'emploi: ± 45 minutes. Le plâtre raidi par un début de prise ne pourra être ni remalaxé ni réutilisé.

## Application

Le plâtre est appliqué à la main ou par projection en une ou deux passes jusqu'à l'obtention de l'épaisseur souhaitée. Epaisseur conseillée: 8 à 10 mm par couche (maximum: 25 mm, sur plafonds: maximum 15 mm). Dans le cas de supports métalliques d'enduit, le recouvrement est d'au moins 15 mm, côté face visible. Immédiatement après sa mise en place, le plâtre est dressé, tiré à la règle métallique. Après son raidissement les balèvres sont arasées, les angles rentrants dressés. Après durcissement (± 2 heures) Gyps'in 1 PZ reçoit en finition l'enduit Gyps'in 2 (S) ou Gyps'in 12. Il est nécessaire de ventiler locaux après les travaux.

## Consommation

± 8 kg/m<sup>2</sup> par cm d'épaisseur.

# Gyps'in 1 PZ

Sous-enduit de plâtre allégé

## Caractéristiques techniques

Masse volumique sèche	± 690 kg/m <sup>3</sup>
Rendement	± 1300 l/t
Adhérence (sur briques)	≥ 0,2 MPa
Rétention en eau	≥ 97 %
Temps d'emploi	± 45 mn

## Conditionnement

Gyps'in 1 PZ est conditionné en sacs de 25 kg sur palettes Euro houssées de 1000 kg. La durée de conservation dans l'emballage d'origine et à l'abri de l'humidité est de 6 mois. Gyps'in 1 PZ est également disponible en silo.

## Classification

Conforme la norme Européenne EN 13279-1 : B4 Plâtre de construction allégé. Gyps'in 1 PZ bénéficie du certificat de qualité du bureau de contrôle 'SECO'.

