



Joint'in

Mortier de jointoiement pour maçonnerie



Joint'in

Mortier de jointoiment pour maçonnerie - M15

- Longue durabilité
- Très résistant à l'usure
- Haute intensité de couleur
- Facile à mettre en œuvre



Domaines d'application

- Pour la maçonnerie apparente.
- Rejointoyer un mur de façade en briques.
- Jointoyer après coup un mur de jardin en blocs de béton.
- En neuf et rénovation.



Propriété

Joint'in est un mortier sec, prêt à gâcher, hydrofuge, destiné au jointoiment «après coup» (rejointoiment) d'éléments de maçonneries.

Composition

Joint'in est un mélange homogène composé de sable, de liants, de pigments et d'adjuvants pour améliorer les propriétés du mortier.

Mise en oeuvre

- Les joints doivent être évidés sur une profondeur d'au moins 10 mm. Les particules de mortier non-adhérentes sont éliminées. La cavité du joint est nettoyée. La maçonnerie est pré-humidifiée, mais non-ruisselante.
- Mélanger Joint'int mécaniquement avec environ 0,45 L d'eau pure pour un seau de 5 kg, 0,9 L d'eau pure pour un sac de 10 kg et 2,25 L pour un sac de 25 kg. La consistance doit être homogène, onctueuse et sans grumeau.
- Mettre en œuvre Joint'in à l'aide d'un fer à joint. Bien serrer le mortier.
- La durée de la gâchée est d'environ 2 heures.
- Les travaux doivent être protégés du froid, de la pluie battante et du vent. Durant la mise en oeuvre et le durcissement, la température ambiante et celle du support doivent être comprises entre +5 °C et +30 °C. Ne jamais travailler sur des supports gelés, en cours de dégel ou offrant un risque de gel dans les 24 heures.

Consommation

± 2,8 L mortier frais / 5 kg mortier sec.
± 5, L mortier frais / 10 kg mortier sec.
± 14 L mortier frais / 25 kg mortier sec.

Conditionnement

Seaux plastiques de 5 kg / palettes de 540 kg.
Sacs plastiques de 10 kg / palettes de 540 kg.
Sacs plastiques de 25 kg / palettes de 1200 kg.

Couleur

Disponible en 18 couleurs standard.

Nettoyage du matériel

Avec de l'eau propre.



MORTIER DE JOINTOIMENT